



Verwendung von Blattgold und Anlege-/Klebemilch

Verarbeitungshinweis:

1. Tragen Sie die Anlegemilch ganz dünn auf Ihr zu metallisierendes Objekt auf oder benutzen Sie den Klebestift.
2. Nach ca. 15 Min. ist die Oberfläche aufnahmebereit für ArtMetall und bleibt es für mehrere Stunden.
3. Legen Sie das ArtMetall auf und drücken Sie es mit einem Pinsel oder weichen Tuch an.
4. ArtMetall haftet ausschliesslich an Stellen, wo Anlegemilch aufgetragen wurde.
5. Nach dem Ablüften werden mit dem Pinsel oder Tuch die Reste und Überhänge einfach weg gewischt.
6. Nach guter Durchtrocknung können Sie ArtMetall noch zusätzlich mit einem weichen Tuch vorsichtig polieren.
7. Anschliessend mit dem Schutzlack versiegeln.

Wir wünschen Ihnen ein gutes Gelingen!

Artikelverzeichnis:

ArtNr	Bezeichnung	Farbe
116.00125.000	KLEBEMILCH 50ML	
116.00127.000	KLEBESTIFT SPEZIAL	
107.00097.010	SCHLAGMETALL-FLOCKEN 6GR.	silber
107.00097.030	SCHLAGMETALL-FLOCKEN 10GR.	gold
107.00097.096	SCHLAGMETALL-FLOCKEN 10GR.	kupfer
107.00098.010	BLATTMETALL 14X14CM X 25STK.	silber
107.00098.030	BLATTMETALL 14X14CM X 25STK.	gold
116.00126.000	ÜBERZUGLACK 50ML	